

Микроцемент «Реамикс»

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Общие требования.

Температура основания от +5 до +30⁰С;

Температура сухой смеси и воды затворения от +5 до +30⁰С;

Относительная влажность воздуха от 40 до 70%;

Влажность минеральных оснований должна составлять не более 6%;

Влажность древесно-стружечных оснований должна составлять не более 10%;

Уровень освещенности основания должен составлять 400-500Лк;

В период нанесения и заглаживания материала не допускается наличие «сквозняков», воздушных потоков от «тепловых пушек» и т.п., увлажнения основания и поверхности нанесенного материала.

Температура основания в течении 5-ти суток после нанесения последнего слоя материала должна составлять более +5⁰С.

Требования безопасности.

Содержит портландцемент – при работе необходимо использовать защитные перчатки и очки!

При попадании на открытые участки кожи и слизистые оболочки – обильно смыть водой.

В случае образования пыли при смешивании сухой части с водой затворения – для защиты органов дыхания, необходимо использовать противопыльные респираторы.

Требования к инструменту и оборудованию.

Для дозировки воды затворения и пигментного концентрата «Реамикс-К» должны быть использованы весы с пределом взвешивания от 3-х до 5-ти кг и точностью 1гр.;

Для смешивания сухой части с водой затворения используется дрель-миксер с частотой вращения около 600 об./мин и диаметром 140-180мм;

Для нанесения материала на поверхность основания и отделки свеженанесенного материала, используются гладилки из высоколегированной стали или износостойкого пластика, например – трапециевидные кельмы для венецианской штукатурки, при устройстве покрытий полов с помощью бетоноотделочных машин («вертолетов») – композитные лопасти.

При работе не допускается насыхание материала на инструменте и оборудовании!!! С целью удаления излишков материала с инструмента использовать увлажненную хлопчатобумажную или вязкую ткань; миксер,

после использования, необходимо сразу промыть в емкости с водой. Производить работы только чистым инструментом. После окончания работ тщательно промыть инструмент в чистой воде.

При недостаточной освещенности помещений, в которых производится укладка материала, необходимо использовать дополнительные источники света – например мобильные строительные прожекторы.

Требования к основаниям.

Степень шероховатости основания должна быть не менее 100мкм и не более 500мкм (от 0,1 до 0,5мм).

Расход материала зависит от степени шероховатости основания и составляет, в среднем, 120гр. сухой смеси/100мкм.

Виды подходящих оснований для стен:

- Микробетон «Реамикс»;
- Цементная и гипсовая штукатурка;
- Предварительно загрубленные поверхности ЦСП, АЦЭИДа (плоский шифер), ОСП и СМЛ.

Ранее окрашенные, ламинированные или лакированные (пропитанные) основания и основания в виде полимерных шпатлевок и декоративных покрытий должны быть предварительно проверены на совместимость посредством пробного нанесения Микроцемента «Реамикс».

Виды подходящих оснований для пола:

- Микробетон «Реамикс»;
- Бетон, Пескобетон или наливной Ровнитель на цементной основе с марочной прочностью М200 (В15) и более (в зависимости от типа и интенсивности механических нагрузок);
- Пескобетон М400-М700, выполненный по технологии «Альфа-бетон»;
- Предварительно загрубленные поверхности ЦСП и АЦЭИДа.

Основания должны быть тщательно очищены от загрязнений и выкрашивающихся участков. Наличие масляных загрязнений не допускается. Крупные дефекты должны быть удалены наждачной бумагой (абразивным инструментом) или зашпатлёваны Микробетоном «Реамикс». Перед нанесением микроцемента или грунта, основание должно быть тщательно обеспыленно.

Бетонные, пескобетонные и цемент содержащие наливные ровнители должны очищены от цементного молочка с помощью абразива и тщательно обеспылены. Ровность поверхности основания должна соответствовать требованиям, предъявляемым к основаниям при укладке самоклеящейся виниловой плитки или толстых фактурных обоев.

Все виды оснований, за исключением Микробетона «Реамикс», должны быть огрунтованы до полной потери способности впитывать воду. Для грунтования

оснований следует использовать состав «Реамикс-15» или водоземulsionный (акриловый) фасадный грунт или водостойкие акриловые водоземulsionные грунты для пола с минимальной температурой нанесения не более +5°C. Для проверки впитывающей способности основания необходимо, с помощью чистой влажной ХБ-ткани увлажнить грунтованное основание (нанести крупные знаки, например, «Z» или «X» на всю поверхность огрунтованного основания) – темнеющих участков наблюдаться не должно.

Приготовление рабочего состава.

Микроцемент «Реамикс» поставляется в ведрах массой нетто 3,0 кг.

Пигментный концентрат поставляется в банках с дозировкой, согласно каталогу цветов или в ведрах. При поставке в ведрах, пигментный концентрат дозируется на объекте с помощью весов.

Сухую смесь пересыпать в чистое ведро объемом 8-10л.

В ведро с сухой смесью добавить пигментный концентрат «Реамикс-К», после чего влить воду затворения из расчета 1,0-1,2кг на 3кг Микроцемента. Масса воды затворения зависит от способа нанесения материала (ручной или механизированный) и количества введенного пигментного концентрата. При механизированном нанесении расход воды затворения составляет около 1,0кг, при ручном – 1,2кг на 3кг Микроцемента. На 100гр. пигментного концентрата требуется 25гр. воды. Допустимые отклонения дозировки воды затворения составляют 10гр.

Перемешать сухую часть с водой затворения миксером в течении 1-2 минут. Перемешивание начинать на низких оборотах, не допуская расплескивания воды затворения и пылеобразования. После начального смешивания сухой части и воды – перейти на максимальные обороты. Выключить и извлечь миксер из материала, шпателем проверить наличие не размешанного материала на дне ведра и на примыкании стенки ведра с дном. Дать материалу отстояться 2-3 минуты. Перемешать повторно на максимальных оборотах в течении 1-2 минут. Материал готов к работе. Окончательную рабочую консистенцию материал приобретает через 15 минут после начала смешивания. После приобретения материалом рабочей консистенции не допускается введение дополнительной воды затворения!!! Затворенный материал должен быть выработан в течении 1,5-ра часов с момента приобретения рабочей консистенции.

Нанесение покрытия.

Микроцемент должен быть нанесен минимальным слоем с целью сглаживания шероховатости основания. В зависимости от начальной степени шероховатости основания, типа покрытия (полы, стены), и требуемого декоративного эффекта количество слоев, обычно, лежит в диапазоне от 1-го до 3-х.

При укладке покрытий пола, подверженных нагрузкам средней интенсивности, рекомендуется использовать Микроцемент с минимальным расходом – лишь для полного или частичного выглаживания поверхности основания, не оставляя избытка материала поверх основания.

Для стен, потолков, фасадов и полов, подверженных легким нагрузкам, с целью повышения декоративных качеств, поверхность заполняющих слоев могут нанесены и дополнительные.

После заглаживания поверхности Микроцемента происходит визуализация разницы в степени шероховатости основания на соседних участках, в разницу в яркости, глубине и оттенке цвета Микроцемента.

Рабочий раствор Микроцемента распределить на поверхности основания с помощью металлической кельмы (гладилки), при механизированном способе нанесения – легким «вертолетом».

Угол атаки плоскости рабочего инструмента должен составлять 5-15°.

Расход Микроцемента задается степенью шероховатости основания и вязкостью рабочего материала.

Время выдержки поверхности перед заглаживанием, зависит от послойного расхода Микроцемента, температуры основания и относительной влажности воздуха. При температуре 18-22°C, относительной влажности 50% и расходе сухой смеси 120гр./м², данный интервал составляет 3-5 минут. Готовность поверхности для операции заглаживания определяется визуально – по потере влажного глянца.

После потери блеска, заглаживать поверхность кельмой. После заглаживания, первого (промежуточного) слоя, поверхность Микроцемента должна быть слегка шероховатой (до 100мкм), может иметь гладкие блестящие участки. После потери блеска, процедуру заглаживания необходимо повторить.

При заглаживании поверхности Микроцемента не допускается нанесение дополнительного количества материала – это может привести к срыву участков нанесенного Микроцемента с основания!!!

Степень готовности поверхности под нанесение следующего слоя Микроцемента определяется визуально – поверхность должна быть прочной, не иметь влажных пятен и выкрашивающихся участков.

Минимальное время межслойного интервала – 2 часа при температуре основания 18-22°C, относительной влажности воздуха 50% и расходе сухой смеси 120гр./м².

Если поверхность Микроцемента является финишной и к ней предъявляются высокие требования по прочности и декоративным качествам, процедуру заглаживания необходимо повторить 2-3 раза до полного выглаживания поверхности (шероховатость – менее 20мкм) и появлению на поверхности устойчивого однородного блеска.

Минимальное время высыхания Микроцемента под дальнейшее нанесение полимерных водоземлюльсионных или литиевых пропиток – не менее 24 часов при температуре основания 18-22°C, относительной влажности воздуха 50%.

Начало эксплуатации покрытия возможно после полимеризации пропитки. Полная прочность достигается через 28 суток твердения при температуре основания 18-22⁰С и относительной влажности воздуха 50%.